

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 1 1 月 4 日


出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 3 7 4 1 8 9
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 3 7 4 1 8 9]

出 願 人
Applicant(s): 富士写真フイルム株式会社

2 0 0 4 年 2 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 1 4 1 0 2

【書類名】 特許願
【整理番号】 FSP-05398
【提出日】 平成15年11月 4日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 B41C 1/055 501
G03F 7/00 503

【発明者】
【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻 4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会
社内
【氏名】 高橋 美紀

【発明者】
【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻 4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会
社内
【氏名】 佐々木 秀人

【発明者】
【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻 4 0 0 0 番地 富士写真フイルム株式会
社内
【氏名】 堀田 久

【特許出願人】
【識別番号】 000005201
【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】
【識別番号】 100079049
【弁理士】
【氏名又は名称】 中島 淳
【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】
【識別番号】 100084995
【弁理士】
【氏名又は名称】 加藤 和詳
【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】
【識別番号】 100085279
【弁理士】
【氏名又は名称】 西元 勝一
【電話番号】 03-3357-5171

【選任した代理人】
【識別番号】 100099025
【弁理士】
【氏名又は名称】 福田 浩志
【電話番号】 03-3357-5171

【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願2003- 78699
【出願日】 平成15年 3月20日

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 006839
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9800120

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

支持体上に、下記一般式（I）で表される構造を側鎖に有するポリマーを含有する中間層と、赤外線レーザー感光性ポジ型記録層と、を順次設けたことを特徴とする平版印刷版原版。

【化 1】



（一般式（I）中、Yはポリマー主鎖骨格との連結基を表す。R¹は水素原子又は炭化水素基を表す。R²は二価の炭化水素基を表す。）

【書類名】明細書

【発明の名称】平版印刷版原版

【技術分野】

【0001】

本発明は、赤外線レーザーの露光により画像記録可能であり、露光部分の記録層の可溶性が変化するポジ型平版印刷版原版に関する。より詳細には、赤外線レーザー等の近赤外領域の露光により書き込み可能であり、特にコンピュータ等のデジタル信号から直接製版可能であり、耐刷性に優れ、かつ非画像部における汚れの発生のないポジ型平版印刷版原版に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、近赤外から赤外に発光領域を持つ固体レーザー・半導体レーザーの発達に伴い、コンピュータのデジタルデータから直接製版するシステムとして、これらの赤外線レーザーを用いるものが注目されている。

例えば、ダイレクト製版用の赤外線レーザー用ポジ型平板印刷版材料が、下記特許文献1に開示されている。この発明は、アルカリ水溶液可溶性樹脂に、光を吸収し熱を発生する物質と、キノンジアジド化合物類等のようなポジ型感光性化合物とを添加した画像記録材料であり、画像部ではポジ型感光性化合物がアルカリ水溶液可溶性樹脂の溶解性を実質的に低下させる溶解阻止剤として働き、非画像部では熱により分解して溶解阻止能を発現しなくなり、現像により除去され得るようになって画像を形成する。

【0003】

一方、オニウム塩やアルカリ溶解性の低い水素結合網を形成可能な化合物は、アルカリ可溶性高分子のアルカリ溶解抑制作用を有することが知られている。赤外線レーザー対応画像記録材料としては、カチオン性赤外線吸収色素をアルカリ水可溶高分子の溶解抑制剤として用いた組成物がポジ作用を示すことが開示されている（例えば、特許文献2参照）。この画像記録材料におけるポジ作用は、赤外線吸収色素がレーザー光を吸収し、発生する熱で照射部分の高分子膜の溶解抑制効果を消失させて画像形成を行う作用である。

【0004】

このような平版印刷版原版に用いる支持体に関しては、従来、非画像部の汚れ防止のため、支持体表面を親水化する研究が盛んに行われている。例えば、アルミ板のような金属支持体を支持体として用いる場合には、陽極酸化されたアルミニウム基板（支持体）や、さらに親水性を上げるためにこの陽極酸化されたアルミニウム基板をシリケート処理する等の、種々の技術が提案されている。しかしながら、親水性を向上させるための種々の処理は、必ずしも記録層との親和性に優れているとはいえず、場合によっては支持体とその上に形成される記録層との密着性が低下してしまい、厳しい印刷条件においては記録層が剥離してしまい、十分な耐刷性が得られないという問題もあった。

【0005】

そこで、親水化された支持体表面と記録層との密着性を高めるために、支持体と記録層との間に種々の中間層を設ける方法が提案されている。かかる方法においては、記録層を構成する樹脂材料や、支持体表面との親和性に優れた官能基を有する材料を、中間層として用いることで、画像部においては密着性が向上し十分な耐刷性が得られる。しかし、非画像部においては、現像時に記録層が速やかに除去されず、支持体表面に残膜となって残り、そこにインクが付着することで非画像部の汚れの原因となるなどの問題があった。このため、表面親水性に優れ、且つ、画像部における記録層との密着性と、非画像部における記録層除去性とを共に満たすような支持体が望まれていた。

【0006】

上記の諸問題を解決するため、本発明者らは、p-ビニル安息香酸などの特定の構造単位を含有する高分子化合物を含む中間層を設けた平版印刷版を提案している（特許文献3参照）。また、酸基を有するモノマーとオニウム基を有するモノマーとを有する重合体（ランダムポリマー）含有する中間層を設けた平版印刷版原版を提案している（特許文献4

参照)。これらは一定の改良効果を奏するものではあるが、なお支持体及び記録層の双方の密着性の向上を図り、耐刷性を一層向上させるとともに、非画像部においても汚れの発生を効果的に抑制させる更なる改良が望まれているのが現状である。

【特許文献1】特開平7-285275号公報

【特許文献2】国際公開第97/39894号パンフレット

【特許文献3】特開平10-69092号公報

【特許文献4】特開2000-108538号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

上記従来技術の欠点を考慮してなされた本発明の目的は、デジタル信号に基づいた走査露光による直接製版が可能であり、耐刷性に優れ、かつ非画像部における汚れの発生のない平版印刷版原版を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、支持体と記録層との間に、特定の構造を側鎖に有するポリマーを含有する中間層を設けることにより、前記課題を解決しうることを見出し、本発明を完成するに至った。

即ち、本発明の平版印刷版原版は、支持体上に、下記一般式(I)で表される構造を側鎖に有するポリマー(以下、適宜「特定ポリマー」と称する。)を含有する中間層と、赤外線レーザー感光性ポジ型記録層と、を順次設けたことを特徴とする。

【0009】

【化1】



【0010】

一般式(I)中、Yはポリマー主鎖骨格との連結基を表す。Yはポリマー主鎖骨格との連結基を表す。R¹は水素原子又は炭化水素基を表す。R²は二価の炭化水素基を表す。

【0011】

ここで、「順次設ける」とは、支持体上に、中間層、及び記録層がこの順に設けられることを指し、目的に応じて設けられる他の層(例えば、保護層、バックコート層、等)の存在を否定するものではない。

【0012】

本発明の作用は明確ではないが、以下のように考えられる。

即ち、本発明に係る中間層に含有される特定ポリマーは、前記一般式(I)で表される構造を有することで支持体表面と強固に相互作用できるため、支持体と記録層との密着性が向上し、延いては耐刷性を向上できるものと考えられる。

さらに、赤外線レーザー感光性ポジ型記録層は、露光時における支持体への熱拡散に起因して支持体表面近傍まで反応が進行せず、非画像部における記録層除去性が懸念される場合があるが、本発明に係る特定ポリマーは現像液脱離性が良好であるため、非画像部の汚れの発生が効果的に抑制されるものと考えられる。

【発明の効果】

【0013】

本発明によれば、デジタル信号に基づいた走査露光による直接製版が可能であり、耐刷性に優れ、かつ非画像部における汚れの発生のない平版印刷版原版を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明は、支持体上に、下記一般式 (I) で表される構造を側鎖に有するポリマーを含有する中間層と、赤外線レーザー感光性ポジ型記録層と、を順次設けたことを特徴とする平版印刷版原版である。

【0015】

【化2】



【0016】

一般式 (I) 中、Yはポリマー主鎖骨格との連結基を表す。R¹は水素原子又は炭化水素基を表す。R²は二価の炭化水素基を表す。

【0017】

[中間層]

本発明の特徴である前記一般式 (I) で表される構造を側鎖に有するポリマー (特定ポリマー) を含有する中間層について説明する。

【0018】

(一般式 (I) で表される構造)

一般式 (I) 中、Yはポリマー主鎖骨格との連結基を表す。Yで表される連結基としては、置換又は無置換の二価の炭化水素基が挙げられる。該炭化水素基は、酸素原子、窒素原子及び硫黄原子からなる群から選ばれるヘテロ原子を1個以上含む部分構造を1個以上有していてもよい。

【0019】

一般式 (I) 中、R¹は、水素原子又は炭化水素基を表す。

R¹で表される炭化水素基としては、炭素原子数が1から30までの炭化水素基が好ましい。これらの炭化水素基の中でも、アルキル基又はアリール基であることがより好ましい。

R¹で表される炭化水素基は、後述する置換基をさらに有していてもよく、該置換基としては、カルボキシル基及びその塩からなる基であることが特に好ましい。

R¹で表される炭化水素基として、最も好ましい態様は、カルボキシル基又はその塩からなる基を有する、アルキル基及びアリール基である。

【0020】

R¹における炭化水素基、及び該炭化水素基に導入可能な置換基について詳細に説明する。

R¹で表されるアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、イソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、1-メチルブチル基、イソヘキシル基、2-エチルヘキシル基、2-メチルヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、1-アダマンチル基、2-ノル炭素原子数が1から30であり、直鎖状、分枝状又は環状のアルキル基が挙げられる。

【0021】

R¹で表されるアリール基には、2個から4個のベンゼン環が縮合環を形成したもの、及びベンゼン環と不飽和五員環とが縮合環を形成したものが包含される。

R¹で表されるアリール基の具体例としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、インデニル基、アセナプテニル基、フルオレニル基、ピレニル基等の、炭素原子数が6から30までのアリール基が挙げられる。

【0022】

R^1 で表される炭化水素基は、任意の置換基によって、1箇所以上が置換されていてもよい。 R^1 に導入可能な置換基としては、水素原子を除く1価の非金属原子団を挙げることができる。具体例としては、ハロゲン原子 ($-F$ 、 $-Br$ 、 $-Cl$ 、 $-I$)、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アリーロキシ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルジチオ基、アリールジチオ基、アミノ基、 N -アルキルアミノ基、 N 、 N -ジアルキルアミノ基、 N -アリールアミノ基、 N 、 N -ジアリールアミノ基、 N -アルキル- N -アリールアミノ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、 N -アルキルカルバモイルオキシ基、 N -アリールカルバモイルオキシ基、 N 、 N -ジアルキルカルバモイルオキシ基、 N 、 N -ジアリールカルバモイルオキシ基、 N -アルキル- N -アリールカルバモイルオキシ基、アルキルスルホキシ基、アリールスルホキシ基、アシルチオ基、アシルアミノ基、 N -アルキルアシルアミノ基、 N -アリールアシルアミノ基、ウレイド基、 N' -アルキルウレイド基、 N' 、 N' -ジアルキルウレイド基、 N' -アリールウレイド基、 N' 、 N' -ジアリールウレイド基、 N' -アルキル- N' -アリールウレイド基、 N -アルキルウレイド基、 N -アリールウレイド基、 N' -アルキル- N -アルキルウレイド基、 N' -アルキル- N -アリールウレイド基、 N' 、 N' -ジアルキル- N -アルキルウレイド基、 N' 、 N' -ジアルキル- N -アリールウレイド基、 N' -アリール- N -アルキルウレイド基、 N' -アリール- N -アリールウレイド基、 N' 、 N' -ジアリール- N -アルキルウレイド基、 N' 、 N' -ジアリール- N -アリールウレイド基、

【0023】

N' -アルキル- N' -アリール- N -アルキルウレイド基、 N' -アルキル- N' -アリール- N -アリールウレイド基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリーロキシカルボニルアミノ基、 N -アルキル- N -アルコキシカルボニルアミノ基、 N -アルキル- N -アリーロキシカルボニルアミノ基、 N -アリール- N -アルコキシカルボニルアミノ基、 N -アリール- N -アリーロキシカルボニルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシ基及びその塩からなる基、アルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、カルバモイル基、 N -アルキルカルバモイル基、 N 、 N -ジアルキルカルバモイル基、 N -アリールカルバモイル基、 N 、 N -ジアリールカルバモイル基、 N -アルキル- N -アリールカルバモイル基、アルキルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルホ基 ($-SO_3H$) 及びその塩からなる基、アルコキシスルホニル基、アリーロキシスルホニル基、スルフィナモイル基、 N -アルキルスルフィナモイル基、 N 、 N -ジアルキルスルフィナモイル基、 N -アリールスルフィナモイル基、 N 、 N -ジアリールスルフィナモイル基、 N -アルキル- N -アリールスルフィナモイル基、スルファモイル基、 N -アルキルスルファモイル基、 N 、 N -ジアルキルスルファモイル基、 N -アリールスルファモイル基、 N 、 N -ジアリールスルファモイル基、 N -アルキル- N -アリールスルファモイル基、 N -アシルスルファモイル基及びその塩からなる基、 N -アルキルスルホニルスルファモイル基 ($-SO_2NH SO_2$ (alkyl)) 及びその塩からなる基、 N -アリールスルホニルスルファモイル基 ($-SO_2NH SO_2$ (aryl)) 及びその塩からなる基、 N -アルキルスルホニルカルバモイル基 ($-CONH SO_2$ (alkyl)) 及びその塩からなる基、

【0024】

N -アリールスルホニルカルバモイル基 ($-CONH SO_2$ (aryl)) 及びその塩からなる基、アルコキシシリル基 ($-Si(Oalkyl)_3$)、アリーロキシシリル基 ($-Si(Oaryl)_3$)、ヒドロキシシリル基 ($-Si(OH)_3$) 及びその塩からなる基、ホスホノ基 ($-PO_3H_2$) 及びその塩からなる基、ジアルキルホスホノ基 ($-PO_3(alkyl)_2$)、ジアリールホスホノ基 ($-PO_3(aryl)_2$)、アルキルアリールホスホノ基 ($-PO_3(alkyl)(aryl)$)、モノアルキルホスホノ基 ($-PO_3H(alkyl)$) 及びその塩からなる基、モノアリールホスホノ基 ($-PO_3H(aryl)$) 及びその塩からなる基、ホスホノオキシ基 ($-OPO_3H_2$) 及びその塩からなる基、ジアルキルホスホノオキシ基 ($-OPO_3(alkyl)_2$)、ジアリールホスホノ

オキシ基 ($-\text{OP}(\text{O})_2(\text{aryl})_2$)、アルキルアリアルホスホノオキシ基 ($-\text{OP}(\text{O})_2(\text{alkyl})(\text{aryl})$)、モノアルキルホスホノオキシ基 ($-\text{OP}(\text{O})_2\text{H}(\text{alkyl})$) 及びその塩からなる基、モノアリアルホスホノオキシ基 ($-\text{OP}(\text{O})_2\text{H}(\text{aryl})$) 及びその塩からなる基、シアノ基、ニトロ基、アリアル基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基が挙げられる。

【0025】

上記の中でも、 R^1 に導入可能な置換基としては、カルボキシル基及びその塩からなる基、アルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基がより好ましく、カルボキシル基及びその塩からなる基が特に好ましい。

【0026】

一般式 (I) 中、 R^2 は二価の炭化水素基を表し、置換基をさらに有していてもよい。また、当該炭化水素基は、酸素原子、窒素原子及び硫黄原子からなる群から選ばれるヘテロ原子を1個以上含んでいてもよい。

【0027】

R^2 に導入可能な置換基としては、前記 R^1 に導入可能な置換基として示したものと同様の置換基が挙げられ、好ましい置換基も同様である。

【0028】

R^2 で表される二価の炭化水素基として、より好ましくは、置換基を有していてもよいアルキレン基、フェニレン基である。具体例としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、イソプロピレン基、及びイソブチレン基、等の直鎖状又は分枝状のアルキレン基、フェニレン基が挙げられる。また、より好ましい形態としては、上記アルキレン基にカルボン酸基が置換したものが挙げられる。

【0029】

一般式 (I) 中が有するカルボン酸基は、アルカリ金属塩又はアンモニウム塩を形成していてもよい。

【0030】

一般式 (I) のより好ましい構造は、 R^1 がカルボン酸基で置換された炭化水素基であり、かつ、 R^2 が直鎖状のアルキレン基又はカルボン酸基で置換されたアルキレン基の場合である。さらに、一般式 (I) の最も好ましい構造としては、 R^1 がカルボン酸基で置換されたアルキル基であり、かつ、 R^2 が直鎖状のアルキレン基の場合である。

【0031】

一般式 (I) で表される構造をポリマー中に側鎖として導入する方法としては、例えば、一般式 (I) で表される構造を有するモノマーを、公知の方法で重合又は共重合すればよい。その他の方法としては、ポリ-p-アミノスチレンとクロル酢酸を反応させる方法、ポリクロロメチルスチレンとイミノジアセトニトリルを反応後、加水分解する方法などがある。一般式 (I) で表される構造の導入率をより容易に制御する観点からは、一般式 (I) で表される構造を有するモノマーを、公知の方法で重合又は共重合する方法が好ましい。

【0032】

特定ポリマーが共重合体である場合、ランダム共重合体、ブロック共重合体、又は、グラフト共重合体の何れであってもよい。

特定ポリマーの合成は、例えば、ジ-tert-ブチルパーオキシド、ベンゾイルパーオキシドなどのパーオキシド類、過硫酸アンモニウムなどの過硫酸塩類、アゾビスイソブチロニトリルなどのアゾ化合物などの重合開始剤を用いたラジカル重合により行うことができる。重合開始剤は、適用される重合方式によって適宜選択される。重合方式としては、溶液重合、乳化重合、又は、懸濁重合などが適用される。

【0033】

合成に際して用いられる重合溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、1-メトキシ-2


—プロパノール、2—メトキシエチルアセテート、1—メトキシ—2—プロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、酢酸エチル、N，N—ジメチルアセトアミド、N，N—ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、テトラヒドロフラン、トルエン、水等を挙げることができるがこれに限定されない。

【 0 0 3 4 】

一般式（I）で表される構造を有するモノマーの具体例としては、下記化合物が挙げられるが、本発明はこれらに限定されるものではない。


【0035】

【化3】













【0036】

【化4】




【0037】

【化5】



【0038】

【化 6】




【0039】

一般式 (I) で表される構造を有するモノマーとしては、以下の構造を含むものがより好ましい。

【0040】

【化7】




【0041】

また、Yで表されるポリマー主鎖骨格との連結基の好ましい構造としては、以下構造が挙げられる。

【0042】

【化8】



【0043】

特定ポリマー中、一般式(1)で表される構造の含有量としては、アルミニウム支持体との相互作用による耐刷性の向上効果を十分に発揮させる観点からは、5モル%以上が好ましく、20モル%以上がさらに好ましい。

【0044】

本発明に係る特定ポリマーの重量平均分子量としては、500～1000000が好ましく、1000～500000がより好ましい。

【0045】

(その他のモノマー成分)

本発明に係る特定ポリマーは、支持体との更なる相互作用の強化、又は記録層との相互作用を強化する目的で、その他のモノマー成分を共重合したものであってもよい。上記その他のモノマー成分としては、例えば、親水化処理基板との密着性向上の観点からは「オニウム基を有するモノマー」、親水化処理基板との密着性向上と現像液溶解性向上の観点からは「酸基を有するモノマー」、記録層との密着性向上の観点からは「記録層と相互作用可能な官能基を有するモノマー」、等が挙げられる。




【0046】

<オニウム基を有するモノマー>

オニウム基を有するモノマーとしては、下記一般式(A)～一般式(C)で表されるモノマーを挙げることができるが、これに限定されるものではない。

【0047】

【化 9】



【0048】

一般式 (A) ~ (C) 中、J は 2 価の連結基を表す。K は芳香族基又は置換芳香族基を表す。M は 2 価の連結基を表す。Y¹ は周期率表第 V 族の原子を表す。Y² は周期率表第 VI 族の原子を表す。Z⁻ は対アニオンを表す。R² は水素原子、アルキル基、又はハロゲン原子を表す。R³、R⁴、R⁵、及び R⁷ は、それぞれ独立して、水素原子、或いは、アルキル基、芳香族基、又はアラルキル基を表し、これらは更に置換基を有していてもよい。R⁶ はアルキリジン基又は置換アルキリジン基を表す。R³ と R⁴、R⁶ と R⁷ は、それぞれ互いに結合して環を形成してもよい。j、k、及び m は、それぞれ独立して、0 又は 1 を表す。u は 1 ~ 3 の整数を表す。

【0049】

一般式 (A) ~ (C) で表されるオニウム基を有するモノマーの中でも、より好ましいものは、以下の場合である。

J が -COO- 又は -CONH- を表し、K がフェニレン基又は置換フェニレン基を表す。K が置換フェニレン基である場合に導入される置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、又はアルキル基が好ましい。

M は、アルキレン基、分子式が C_nH_{2n}O、C_nH_{2n}S、又は C_nH_{2n+1n} で表される 2 価の連結基である。但し、ここで、n は 1 ~ 12 の整数を表す。

Y¹ は、窒素原子又はリン原子を表し、Y² は、イオウ原子を表す。

Z⁻ は、ハロゲンイオン、PF₆⁻、BF₄⁻、又は R⁸SO₃⁻ を表す。

R² は、水素原子又はアルキル基を表す。

R³、R⁴、R⁵、及び R⁷ は、それぞれ独立して、水素原子、或いは、置換基が結合してもよい、炭素数 1 ~ 10 のアルキル基、炭素数 6 ~ 10 の芳香族基、又は炭素数 7 ~ 10 アラルキル基を表す。

R⁶ は、炭素数 1 ~ 10 のアルキリジン基又は置換アルキリジンであることが好ましい。R³ と R⁴、R⁶ と R⁷ は、それぞれ結合して環を形成してもよい。

j、k、及び m は、それぞれ独立して、0 又は 1 を表すが、j と k は同時に 0 ではないことが好ましい。

R⁸ は、置換基が結合してもよい、炭素数 1 ~ 10 のアルキル基、炭素数 6 ~ 10 の芳

香族基、炭素数 7 ～ 10 のアラルキル基を表す。

【0050】

一般式 (A) ～ (C) で表されるオニウム基を有するモノマーの中で、特に好ましいものは、以下の場合である。

K は、フェニレン基又は置換フェニレン基を表し、置換フェニレン基である場合その置換基は水素原子又は炭素数 1 ～ 3 のアルキル基を表す。

M は、炭素数 1 ～ 2 のアルキレン基、又は酸素原子で連結した炭素数 1 ～ 2 のアルキレン基を表す。











Z^- は、塩素イオン又は $R^8SO_3^-$ を表す。 R^2 は、水素原子又はメチル基を表す。j は 0 であり、k は 1 である。 R^8 は炭素数 1 ～ 3 のアルキル基を表す。

【0051】

以下に、特定ポリマーに好適に用いられるオニウム基を有するモノマーの具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。










【0052】

【化 10】



【0053】

【化11】



【0054】

＜酸基を有するモノマー＞

特定ポリマーに好適に用いられる酸基を有するモノマーについて説明する。

酸基を有するモノマーに含まれる酸基としては、カルボン酸基、スルホン酸基、又はホスホン酸基が特に好ましいが、これらに限定されるものではない。

【0055】


ーカルボン酸基を有するモノマー

カルボン酸基を有するモノマーとしては、カルボン酸基及び重合性二重結合をその構造中に有する重合性化合物であれば特に限定されるものではない。

上記カルボン酸基を有するモノマーの好ましい例としては、下記一般式(1)で表される化合物を挙げることができる。

【0056】

【化12】



【0057】

一般式(1)中、 $R^1 \sim R^4$ は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又は下記一般式(2)で示される有機基を表し、 $R^1 \sim R^4$ の少なくとも1つは下記一般式(2)で表される有機基である。

ここで、特定ポリマーを製造する際の共重合性や原料入手性の観点からは、 $R^1 \sim R^4$ 中に、下記一般式(2)で表される有機基を1～2個有することが好ましく、1個有することが特に好ましい。重合の結果として得られる特定ポリマーの柔軟性の観点からは、 $R^1 \sim R^4$ のうち、下記一般式(2)で表される有機基の他は、アルキル基又は水素原子であることが好ましく、水素原子であることが特に好ましい。

また、同様の理由から、 $R^1 \sim R^4$ がアルキル基である場合は、炭素数1～4のアルキル基であることが好ましく、メチル基であることが特に好ましい。

【0058】

【化13】




【0059】

一般式(2)中、Xは、単結合、アルキレン基、置換基を有していてもよいアリーレン基、又は下記構造式(i)～(iii)で表されるうちのいずれかを表す。重合性、入手性、等の観点からは、単結合、フェニレン基に代表されるアリーレン基、又は下記構造式(i)で表されるものが好ましく、アリーレン基又は下記構造式(i)で表されるものがより好ましく、下記構造式(i)で表されるものが特に好ましい。

【0060】

【化14】







【0061】

構造式(i)～(iii)中、Yは2価の連結基、Arは置換基を有していてもよいアリーレン基を表す。Yとしては、炭素原子数1～16のアルキレン基又は単結合が好ましい。アルキレン基内のメチレン($\text{—CH}_2\text{—}$)は、エーテル結合(—O—)、チオエーテル結合(—S—)、エステル結合(—COO—)、アミド結合(—CONR— ; Rは水素原子又はアルキル基を表す。)で置換されていてもよく、メチレン基を置換する結合としては、エーテル結合又はエステル結合が特に好ましい。

このような2価の連結基のうち、特に好ましい具体例を以下に挙げる。

【0062】

【化 15】





【0063】

一般式(1)で表されるカルボン酸基を有するモノマーとして、特に好ましい例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0064】

【化 16】



R=H または CH₃

【0065】

—スルホン酸基を有するモノマー—

スルホン酸基を有するモノマーとしては、スルホン酸基及び重合性二重結合をその構造中に有する重合性化合物であれば特に限定されるものではない。

上記スルホン酸基を有するモノマーの好ましい具体例としては、3-スルホプロピルアクリレート、3-スルホプロピルメタクリレート、及び4-スチレンスルホン酸、等が挙げられる。

【0066】

—ホスホン酸基を有するモノマー—

ホスホン酸基を有するモノマーとしては、ホスホン酸基及び重合性二重結合をその構造中に有する重合性化合物であれば特に限定されるものではない。

ホスホン酸基を有するモノマーの好ましい具体例としては、アシッドホスホキシエチルメタクリレート、3-クロロ-2-アシッドホスホキシプロピルメタクリレート、アシッドホスホキシポリオキシエチレングリコールモノメタクリレート、等が挙げられる。

【0067】

<その他のモノマー>

以下に、その他のモノマーの具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0068】

(1) N-(4-ヒドロキシフェニル)アクリルアミド又はN-(4-ヒドロキシフェニル)メタクリルアミド、o-、m-又はp-ヒドロキシスチレン、o-又はm-ブromo-p-ヒドロキシスチレン、o-又はm-クロル-p-ヒドロキシスチレン、o-、m-又はp-ヒドロキシフェニルアクリレート又はメタクリレート等の芳香族水酸基を有するアクリルアミド類、メタクリルアミド類、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類及びヒドロキシスチレン類；

【0069】

(2) N-(o-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-(m-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-(p-アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド、N-[1-(3-アミノスルホニル)ナフチル]アクリルアミド、N-(2-アミノスルホニルエチル)アクリルアミドなどのアクリルアミド類、N-(o-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(m-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、N-[1-(3-アミノスルホニル)ナフチル]メタクリルアミド、N-(2-アミノスルホニルエチル)メタクリルアミドなどのメタクリルアミド類、また、o-アミノスルホニルフェニルアクリレート、m-アミノスルホニルフェニルアクリレート、p-アミノスルホニルフェニルアクリレート、1-(3-アミノスルホニルフェニルナフチル)アクリレートなどのアクリル酸エステル類などの不飽和スルホンアミド、o-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、m-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、p-アミノスルホニルフェニルメタクリレート、1-(3-アミノスルホニルフェニルナフチル)メタクリレートなどのメタクリル酸エステル類などの不飽和スルホンアミド；

【0070】

(3) トシルアクリルアミドのように置換基があってもよいフェニルスルホニルアクリルアミド、及びトシルメタクリルアミドのような置換基があってもよいフェニルスルホニルメタクリルアミド；

(4) 脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類及びメタクリル酸エステル類、例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレート又は2-ヒドロキシエチルメタクリレート；

【0071】

(5) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸フェニル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸-2-クロロエチル、アクリル酸4-ヒドロキシブチル、グリシジルアクリレート、N-ジメチルアミノエチルアクリレートなどの(置換)アクリル酸エステル；

【0072】

(6) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸オクチル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、メタクリル酸4-ヒドロキシブチル、グリシジルメタクリレート、N-ジメチルアミノエチルメタクリレートなどの(置換)メタクリル酸エステル；

【0073】

(7) アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-メチロールメタクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-エチルメタクリルアミド、N-ヘキシルアクリルアミド、N-ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド、N-シクロヘキシルメタクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルメタクリルアミド、N-フェニルアクリルアミド、N-フェニルメタクリルアミド、N-ベンジルアクリルアミド、N-ベンジルメタクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルメタクリルアミド、N-エチル-N-フェニルアクリルアミド及びN-エチル-N-フェニルメタクリルアミドなどのアクリルアミド若しくはメタクリルアミド；

【0074】

(8) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテルなどのビニルエーテル類；

【0075】

(9) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニルなどのビニルエステル類；

(10) スチレン、 α -メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレンなどのスチレン類；

(11) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトンなどのビニルケトン類；

(12) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレンなどのオレフィン類；

【0076】

(13) N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾール、4-ビニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリルなど；

(14) パントイルラクトン（メタ）アクリレート、 α -（メタ）アクリロイル- γ -ブチロラクトン、 β -（メタ）アクリロイル- γ -ブチロラクトンなどのラクトン基含有モノマー；

(15) ポリエチレングリコールモノ（メタ）アタリレート、ポリプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート、メトキシポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレートなどのエチレンオキシド基含有モノマーなど。

【0077】

特定ポリマー中、上記したその他のモノマーの含有率としては、95モル%以下が好ましく、より好ましくは80モル%以下である。


上記その他のモノマーの中でも、(4) 脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類及びメタクリル酸エステル類、(5) アクリル酸エステル類、(6) メタクリル酸エステル類、を共重合させることがより好ましい。

【0078】

以下、本発明に係る特定ポリマーの具体例（P-1～P-21）を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0079】


【化 17】




【0080】

【化 18】


P-10




P-11



P-12




P-13




【0081】

【化19】


P-14




P-15



P-16




P-17




【0082】

【化 20】


P-18




P-19



P-20



P-21



【0083】

中間層中における特定ポリマーの含有量は、中間層を構成する全固形分に対して、50～100質量%が好ましく、80～100質量%がより好ましい。

【0084】

(中間層の形成)

本発明に係る中間層は、上述した中間層の各成分を溶解した塗布液（中間層形成用塗布

液)を、後述する支持体上に種々の方法により塗布することにより設けることができる。中間層を塗布する方法には、特に制限はないが、代表的なものとしては次の方法が挙げられる。

即ち、(1)メタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤若しくはこれらの混合溶剤、又は、これらの有機溶剤と水との混合溶剤に、本発明における特定ポリマーを溶解させた溶液を、支持体上に塗布、乾燥して設ける塗布方法。或いは、(2)メタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有機溶剤若しくはこれらの混合溶剤、又はこれらの有機溶剤と水との混合溶剤に、本発明における特定重合体を溶解させた溶液に、支持体を浸漬し、しかる後、水洗又は空気などによって洗浄、乾燥して中間層を設ける塗布方法を挙げることができる。

【0085】

前記(1)の塗布方法では、上記化合物合計で0.005～10質量%の濃度の溶液を種々の方法で塗布すればよい。塗布手段としては、例えば、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布などいずれの手段を用いてもよい。また、前記(2)の塗布方法では、溶液の濃度は0.005～20質量%、好ましくは0.01～10質量%であり、浸漬温度0～70℃、好ましくは5～60℃であり、浸漬時間は0.1～5分、好ましくは0.5～120秒である。

【0086】

上記した中間層形成用塗布液は、アンモニア、トリエチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物質や、塩酸、リン酸、硫酸、硝酸などの無機酸、ニトロベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸などの有機スルホン酸、フェニルホスホン酸などの有機ホスホン酸、安息香酸、クマル酸、リンゴ酸などの有機カルボン酸など種々有機酸性物質、ナフタレンスルホニルクロライド、ベンゼンスルホニルクロライドなどの有機クロライド等によりpHを調整し、pH=0～12、より好ましくはpH=0～6の範囲で使用することもできる。

また、中間層形成用塗布液には、平版印刷版の調子再現性改良のために、紫外光や可視光、赤外光などを吸収する物質を添加することもできる。

【0087】

本発明における中間層の乾燥後の被覆量は、合計で1～100mg/m²が適当であり、好ましくは2～70mg/m²である。

【0088】

〔記録層〕

本発明に係る赤外線レーザー感光性ポジ型記録層(以下、適宜「記録層」と称する。)について説明する。上記記録層は、(A)アルカリ可溶性樹脂、(B)赤外線吸収剤、及び、必要に応じて(C)その他の成分を含有して構成されることが好ましい。以下、記録層に含有される各成分について、順次説明する。

【0089】

〔(A)アルカリ可溶性樹脂〕

本発明に係る記録層は、アルカリ可溶性樹脂を含有することが好ましい。該アルカリ可溶性樹脂は、高分子中の主鎖及び/又は側鎖に酸性基を含有する単独重合体、これらの共重合体又はこれらの混合物を包含する。

中でも、下記(1)～(6)に挙げる酸性基を高分子の主鎖及び/又は側鎖中に有するものが、アルカリ性現像液に対する溶解性の点、溶解抑制能発現の点で好ましい。

【0090】

- (1)フェノール基(—Ar—OH)
- (2)スルホンアミド基(—SO₂NH—R)
- (3)置換スルホンアミド系酸基(以下、「活性イミド基」という。)
[—SO₂NHCOR、—SO₂NHSO₂R、—CONHSO₂R]
- (4)カルボン酸基(—CO₂H)
- (5)スルホン酸基(—SO₃H)

(6) リン酸基 ($-\text{OPO}_3\text{H}_2$)

【0091】

上記(1)～(6)中、Arは置換基を有していてもよい2価のアリール連結基を表し、Rは、水素原子又は置換基を有していてもよい炭化水素基を表す。

【0092】

上記(1)～(6)より選ばれる酸性基を有するアルカリ可溶性樹脂の中でも、(1) フェノール基、(2) スルホンアミド基及び(3) 活性イミド基を有するアルカリ可溶性樹脂が好ましく、特に、(1) フェノール基又は(2) スルホンアミド基を有するアルカリ可溶性樹脂が、アルカリ性現像液に対する溶解性、現像ラチチュード、膜強度を十分に確保する点から最も好ましい。

【0093】

上記(1)～(6)より選ばれる酸性基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば以下のものを挙げることができる。

(1) フェノール基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、フェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体、m-クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合体、p-クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合体、m-/p-混合クレゾールとホルムアルデヒドとの縮重合体、フェノールとクレゾール(m-、p-、又はm-/p-混合のいずれでもよい)とホルムアルデヒドとの縮重合体等のノボラック樹脂、及びピロガロールとアセトンとの縮重合体を挙げることもできる。さらに、フェノール基を側鎖に有する化合物を共重合させた共重合体を挙げることもできる。或いは、フェノール基を側鎖に有する化合物を共重合させた共重合体を用いることもできる。

【0094】





フェノール基を有する化合物としては、フェノール基を有するアクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、又はヒドロキシスチレン等が挙げられる。

【0095】

(2) スルホンアミド基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、スルホンアミド基を有する化合物に由来する最小構成単位を主要構成成分として構成される重合体を挙げることもできる。上記のような化合物としては、窒素原子に少なくとも一つの水素原子が結合したスルホンアミド基と、重合可能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物が挙げられる。中でも、アクリロイル基、アリル基、又はビニロキシ基と、置換あるいはモノ置換アミノスルホニル基又は置換スルホニルイミノ基と、を分子内に有する低分子化合物が好ましく、例えば、下記一般式(i)～(v)で表される化合物が挙げられる。

【0096】

【化 21】



【0097】

一般式 (i) ~ (v) 中、 X^1 及び X^2 は、それぞれ独立に $-\text{O}-$ 又は $-\text{NR}^7$ を表す。 R^1 及び R^4 は、それぞれ独立に水素原子又は $-\text{CH}_3$ を表す。 R^2 、 R^5 、 R^9 、 R^{12} 及び R^{16} は、それぞれ独立に置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 12 のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又はアラルキレン基を表す。 R^3 、 R^7 及び R^{13} は、それぞれ独立に水素原子、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 12 のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。また、 R^6 及び R^{17} は、それぞれ独立に置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 12 のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基を表す。 R^8 、 R^{10} 及び R^{14} は、それぞれ独立に水素原子又は $-\text{CH}_3$ を表す。 R^{11} 及び R^{15} は、それぞれ独立に単結合又は置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 12 のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又はアラルキレン基を表す。 Y^1 及び Y^2 は、それぞれ独立に単結合又は CO を表す。

【0098】


一般式 (i) ~ (v) で表される化合物のうち、本発明の平版印刷版原版では、特に、 m -アミノスルホニルフェニルメタクリレート、 N -(p -アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミド、 N -(p -アミノスルホニルフェニル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。

【0099】

(3) 活性イミド基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、活性イミド基を有する化合物に由来する最小構成単位を主要構成成分として構成される重合体を挙げることができる。上記のような化合物としては、下記構造式で表される活性イミド基と、重合可能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ 1 以上有する化合物を挙げることができる。

【0100】

【化 2 2】



【0101】

具体的には、N-(p-トルエンスルホニル)メタクリルアミド、N-(p-トルエンスルホニル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。

【0102】

(4) カルボン酸基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、カルボン酸基と、重合可能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物に由来する最小構成単位を主要構成成分とする重合体を挙げることができる。

(5) スルホン酸基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、スルホン酸基と、重合可能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物に由来する最小構成単位を主要構成単位とする重合体を挙げることができる。

(6) リン酸基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、例えば、リン酸基と、重合可能な不飽和基と、を分子内にそれぞれ1以上有する化合物に由来する最小構成単位を主要構成成分とする重合体を挙げることができる。

【0103】

記録層に用いるアルカリ可溶性樹脂を構成する、前記(1)～(6)より選ばれる酸性基を有する最小構成単位は、特に1種類のみである必要はなく、同一の酸性基を有する最小構成単位を2種以上、又は異なる酸性基を有する最小構成単位を2種以上共重合させたものを用いることもできる。

【0104】

前記共重合体は、共重合させる(1)～(6)より選ばれる酸性基を有する化合物が共重合体中に10モル%以上含まれているものが好ましく、20モル%以上含まれているものがより好ましい。10モル%未満であると、現像ラチチュードを十分に向上させることができない傾向がある。

【0105】

本発明では、化合物を共重合してアルカリ可溶性樹脂を共重合体として用いる場合、共重合させる化合物として、前記(1)～(6)の酸性基を含まない他の化合物を用いることもできる。(1)～(6)の酸性基を含まない他の化合物の例としては、下記(m1)～(m12)に挙げる化合物を例示することができるが、これらに限定されるものではない。

【0106】

(m1) 2-ヒドロキシエチルアクリレート又は2-ヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、及びメタクリル酸エステル類。

(m2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルアクリレート、等のアルキルアクリレート。

(m3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸-2-クロロエチル、グリシジルメタクリレート、等のアルキルメタクリレート。

(m4) アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-フェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリルアミド、N-エチル-N-フェニルアクリルアミド等のアクリルアミド若

しくはメタクリルアミド。

【0107】

(m5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。

(m6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル類。

(m7) スチレン、 α -メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。

(m8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケトン類。

(m9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン類。

(m10) N-ビニルピロリドン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。

(m11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル)メタクリルアミド等の不飽和イミド。

(m12) アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸。

【0108】

アルカリ可溶性樹脂としては、赤外線レーザー等による露光での画像形成性に優れる点で、フェノール性水酸基を有することが好ましく、例えば、フェノールホルムアルデヒド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、p-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール(m-, p-, 又はm-/p-混合のいずれでもよい)混合ホルムアルデヒド樹脂等のノボラック樹脂やピロガロールアセトン樹脂が好ましく挙げられる。

【0109】

また、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂としては、更に、米国特許第4, 123, 279号明細書に記載されているように、t-ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、オクチルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような、炭素数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体が挙げられる。

【0110】

アルカリ可溶性樹脂は、その重量平均分子量が500以上であることが画像形成性の点で好ましく、1, 000~700, 000であることがより好ましい。また、その数平均分子量が500以上であることが好ましく、750~650, 000であることがより好ましい。分散度(重量平均分子量/数平均分子量)は1.1~10であることが好ましい。

【0111】

また、これらのアルカリ可溶性樹脂は単独で用いるのみならず、2種類以上を組み合わせ使用してもよい。

組み合わせる場合には、米国特許第4, 123, 279号明細書に記載されているような、t-ブチルフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体や、オクチルフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体のような、炭素数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮重合体、本発明者らが先に提出した特開2000-241972号公報に記載の芳香環上に電子吸引性基を有するフェノール構造を有するアルカリ可溶性樹脂などを併用してもよい。

【0112】

第2層で用いられるアルカリ可溶性樹脂としては、未露光部では強い水素結合性を生起し、露光部においては、一部の水素結合が容易に解除される点、及び、非シリケート現像液に対して、未露光部、露光部の現像性の差が大きい点から、画像形成性が向上するため

、フェノール性水酸基を有する高分子化合物が望ましい。更に好ましくはノボラック樹脂である。

【0113】

記録層に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、耐久性、感度及び画像形成性の観点から、その合計の含有量が、記録層全固形分中、30～98質量%が好ましく、40～95質量%がより好ましい。

【0114】

〔(C) 赤外線吸収剤〕

本発明に係る記録層は、赤外線吸収剤を含有することが好ましい。該赤外線吸収剤としては、光エネルギー照射線を吸収し、熱を発生する物質であれば特に吸収波長域の制限はなく用いることができるが、入手容易な高出力レーザーへの適合性の観点からは、波長760nm～1200nmに吸収極大を有する赤外線吸収性染料又は顔料が好ましく挙げられる。

【0115】

赤外線吸収性染料としては、市販の染料、及び、例えば「染料便覧」（有機合成化学協会編集、昭和45年刊）等の文献に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノ染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料、スクアリリウム色素、ピリリウム塩、金属チオレート錯体、オキソノール染料、ジイモニウム染料、アミニウム染料、クロコニウム染料等の染料が挙げられる。

【0116】

好ましい染料としては、例えば、特開昭58-125246号公報、特開昭59-84356号公報、特開昭59-202829号公報、特開昭60-78787号公報等に記載されているシアニン染料、特開昭58-173696号公報、特開昭58-181690号公報、特開昭58-194595号公報等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号公報、特開昭58-224793号公報、特開昭59-48187号公報、特開昭59-73996号公報、特開昭60-52940号公報、特開昭60-63744号公報等に記載されているナフトキノン染料、特開昭58-112792号公報等に記載されているスクアリリウム色素、英国特許434,875号明細書に記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0117】

また、米国特許第5,156,938号明細書に記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特許第3,881,924号明細書に記載の置換されたアリアルベンゾ（チオ）ピリリウム塩、特開昭57-142645号公報（米国特許第4,327,169号明細書）記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号公報、同58-220143号公報、同59-41363号公報、同59-84248号公報、同59-84249号公報、同59-146063号公報、同59-146061号公報に記載されているピリリウム系化合物、特開昭59-216146号公報記載のシアニン色素、米国特許第4,283,475号明細書に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13514号公報、同5-19702号公報に開示されているピリリウム化合物も好ましく用いられる。

【0118】

また、赤外線吸収染料として好ましい別の例としては、米国特許第4,756,993号明細書中に式(I)、(II)として記載されている近赤外吸収染料を挙げることができる。

【0119】


これらの染料のうち特に好ましいものとしては、シアニン色素、フタロシアニン染料、オキソノール染料、スクアリリウム色素、ピリリウム塩、チオピリリウム染料、ニッケルチオレート錯体が挙げられる。さらに、下記一般式(a)～一般式(e)で示される染料が光熱変換効率に優れるため好ましく、特に下記一般式(a)で示されるシアニン色素は

、本発明に係る記録層中に使用した場合に、アルカリ溶解性樹脂との高い相互作用を与え、且つ、安定性、経済性に優れるため最も好ましい。

【0120】

【化23】

一般式 (a)




【0121】

一般式 (a) 中、 X^1 は、水素原子、ハロゲン原子、 $-NPh_2$ 、 X^2-L^1 又は以下に示す基を表す。ここで、 X^2 は酸素原子又は、硫黄原子を示し、 L^1 は、炭素原子数 1～12 の炭化水素基、ヘテロ原子を有する芳香族環、ヘテロ原子を含む炭素原子数 1～12 の炭化水素基を示す。なお、ここでヘテロ原子とは、N、S、O、ハロゲン原子、Se を示す。 Xa^- は後述する Za^- と同様に定義され、 R^a は、水素原子、アルキル基、アリール基、置換又は無置換のアミノ基、ハロゲン原子より選択される置換基を表す。

【0122】

【化24】



【0123】

R^1 及び R^2 は、それぞれ独立に、炭素原子数 1～12 の炭化水素基を示す。本発明の感光性組成物を、平版印刷版原版の記録層塗布液に用いた場合の保存安定性からは、 R^1 及び R^2 は、炭素原子数 2 個以上の炭化水素基であることが好ましく、さらに、 R^1 と R^2 とは互いに結合し、5 員環又は 6 員環を形成していることが特に好ましい。

【0124】

Ar^1 、 Ar^2 は、それぞれ同じでも異なってもよく、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基を示す。好ましい芳香族炭化水素基としては、ベンゼン環及びナフタレン環が挙げられる。また、好ましい置換基としては、炭素原子数 12 個以下の炭化水素基、ハロゲン原子、炭素原子数 12 個以下のアルコキシ基が挙げられる。 Y^1 、 Y^2 は、それぞれ同じでも異なってもよく、硫黄原子又は炭素原子数 12 個以下のジアルキルメチレン基を示す。 R^3 、 R^4 は、それぞれ同じでも異なってもよく、置換基を有していてもよい炭素原子数 20 個以下の炭化水素基を示す。好ましい置換基としては、炭素原子数 12 個以下のアルコキシ基、カルボキシル基、スルホ基が挙げられる。 R^5 、 R^6 、 R^7 及び R^8 は、それぞれ同じでも異なってもよく、水素原子又は炭素原子数 12 個以下の炭化水素基を示す。原料の入手性からは、好ましくは水素原子である。

また、 Za^- は、対アニオンを示す。ただし、一般式 (a) で示されるシアニン色素が、その構造内にアニオン性の置換基を有し、電荷の中和が必要ない場合には Za^- は必要ない。好ましい Za^- は、記録層塗布液の保存安定性から、ハロゲンイオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、カルボン酸イオン、及びスルホン酸イオンであり、アルカリ可溶性樹脂との相溶性や塗布液への溶解






性の観点からは、ハロゲンイオン、及び、カルボン酸イオンやスルホン酸イオンの有機酸イオンが好ましく、より好ましくはスルホン酸イオンであり、中でもアリールスルホン酸イオンが特に好ましい。

【0125】

本発明において、好適に用いることのできる一般式 (a) で示されるシアニン色素の具体例としては、以下に例示するものの他、特開 2001-133969 公報の段落番号 [0017] ~ [0019]、特開 2002-40638 公報の段落番号 [0012] ~ [0038]、特開 2002-23360 公報の段落番号 [0012] ~ [0023] に記載されたものを挙げることができる。


【0126】

【化 25】




【0127】

【化26】



【0128】


【化 27】



【0129】

【化 28】

一般式 (b)



【0130】

一般式 (b) 中、L は共役炭素原子数 7 以上のメチン鎖を表し、該メチン鎖は置換基を有していてもよく、置換基が互いに結合して環構造を形成していてもよい。Z^{b+} は対カチオンを示す。好ましい対カチオンとしては、アンモニウム、ヨードニウム、スルホニウム、ホスホニウム、ピリジニウム、アルカリ金属カチオン (Na⁺、K⁺、Li⁺) などが挙げられる。R⁹~R¹⁴ 及び R¹⁵~R²⁰ は、互いに独立に、水素原子又はハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、カルボニル基、チオ基、スルホニル基、スルフィニル基、オキシ基、又はアミノ基から選択される置換基、或いは、これらを 2 つ若しくは 3 つ組合せた置換基を表し、互いに結合して環構造を形成していてもよい。ここで、一般式 (b) 中、L が共役炭素原子数 7 のメチン鎖を表すもの、


及び、 $R^9 \sim R^{14}$ 及び $R^{15} \sim R^{20}$ がすべて水素原子を表すものが入手の容易性と効果の観点から好ましい。

【0131】

本発明において、好適に用いることのできる一般式 (b) で示される染料の具体例としては、以下に例示するものを挙げることができる。

【0132】


【化29】



【0133】

【化30】

一般式 (c)



【0134】






一般式 (c) 中、 Y^3 及び Y^4 は、それぞれ、酸素原子、硫黄原子、セレン原子、又はテルル原子を表す。 M は、共役炭素数 5 以上のメチン鎖を表す。 $R^{21} \sim R^{24}$ 及び $R^{25} \sim R^{28}$ は、それぞれ同じであっても異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、カルボニル基、チオ基、スルホニル基、スルフィニル基、オキシ基、又はアミノ基を表す。また、式中 $Z a^-$ は対アニオンを表し、前記一般式 (a) における $Z a^-$ と同義である。

【0135】

本発明において、好適に用いることのできる一般式 (c) で示される染料の具体例としては、以下に例示するものを挙げることができる。

【0136】


【化31】



【0137】

【化 3 2】

一般式 (d)



【0138】




一般式 (d) 中、 R^{29} ないし R^{31} は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又はアリール基を示す。 R^{33} 及び R^{34} は各々独立に、アルキル基、置換オキシ基、又はハロゲン原子を示す。 n 及び m は各々独立に 0 ないし 4 の整数を示す。 R^{29} と R^{30} 、又は R^{31} と R^{32} はそれぞれ結合して環を形成してもよい。また、 R^{29} 及び／又は R^{30} は R^{33} と、また R^{31} 及び／又は R^{32} は R^{34} と結合して環を形成してもよく、さらに、 R^{33} 或いは R^{34} が複数存在する場合には、 R^{33} 同士或いは R^{34} 同士は、互いに結合して環を形成してもよい。 X^2 及び X^3 は、各々独立に、水素原子、アルキル基、又はアリール基であり、 X^2 及び X^3 の少なくとも一方は水素原子又はアルキル基を示す。 Q は置換基を有していてもよいトリメチン基又はペンタメチン基であり、2 価の有機基とともに環構造を形成してもよい。 Zc^- は対アニオンを示し、前記一般式 (a) における Za^- と同義である。

【0139】

本発明において、好適に用いることのできる一般式 (d) で示される染料の具体例としては、以下に例示するものを挙げることができる。

【0140】


【化 3 3】



【0141】

【化 3 4】

一般式 (e)



【0142】


一般式 (e) 中、 $R^{35} \sim R^{50}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アルキニル基、水酸基、カルボニル基、チオ基、スルホニル基、スルフィニル基、オキシ基、アミノ基、オニウム塩構造を示し、置換基を導入可能な場合は、置換基を有してもよい。M は 2 つの水素原子若しくは金属原子、ハロメタル基、オキシメタル基を示すが、そこに含まれる金属原子としては、周期律表の I A、II A、III B、IV B 族原子、第一、第二、第三周期の遷移金属、ランタノイド元素が挙げられ、中でも、銅、マグネシウム、鉄、亜鉛、コバルト、アルミニウム、チタン、バナジウムが好ましい。

【0143】

本発明において、好適に用いることのできる一般式 (e) で示される染料の具体例としては、以下に例示するものを挙げることができる。

【0144】

【化 3 5】



【0145】

本発明に係る赤外線吸収剤として使用される顔料としては、市販の顔料及びカラーインデックス (C. I.) 便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が挙げられる。

【0146】

顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン及びペリノン系顔料、チオ

インジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好ましいものはカーボンブラックである。

【0147】

これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法には、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質（例えば、シランカップリング剤、エポキシ化合物、ポリイソシアネート等）を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」（幸書房）、「印刷インキ技術」（CMC出版、1984年刊）及び「最新顔料応用技術」（CMC出版、1986年刊）に記載されている。

【0148】

顔料の粒径は、顔料分散物を平版印刷版原版の記録層塗布液に用いた場合の安定性及び記録層の均一性の観点から、 $0.01\mu\text{m}$ ～ $10\mu\text{m}$ の範囲にあることが好ましく、 $0.05\mu\text{m}$ ～ $1\mu\text{m}$ の範囲にあることがさらに好ましく、特に $0.1\mu\text{m}$ ～ $1\mu\text{m}$ の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が $0.01\mu\text{m}$ 未満であると、顔料分散物を平版印刷版原版の記録層塗布液に用いた場合に、安定性の点で好ましくなく、また、 $10\mu\text{m}$ を越えると記録層の均一性の点で好ましくない。

【0149】

顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」（CMC出版、1986年刊）に記載されている。

【0150】

これらの顔料又は染料は、感度、記録層の均一性及び耐刷性の観点から、記録層を構成する全固形分に対し 0.01 ～ 50 質量%、好ましくは 0.1 ～ 10 質量%である。染料の場合は、特に好ましくは 0.5 ～ 10 質量%、顔料の場合特に好ましくは 0.1 ～ 10 質量%の割合で添加することができる。

【0151】

[(C) その他の成分]

本発明に係る記録層には、更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができる。特にオニウム塩、 α -キノンジアジド化合物、スルホン酸アルキルエステル等の熱分解性であり、分解しない状態ではアルカリ可溶性樹脂の溶解性を実質的に低下させる物質（分解性溶剤抑止剤）を併用することが、画像部の現像液への溶解阻止性の向上を図る点で好ましい。分解性溶剤抑止剤としては、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、アンモニウム塩等のオニウム塩及び、 α -キノンジアジド化合物が好ましく、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩のオニウム塩がより好ましく、ジアゾニウム塩を熱分解性の溶剤抑止剤として添加することが特に好ましい。

【0152】

本発明において用いられるオニウム塩として好適なものとしては、例えば S. I. Schlessinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387 (1974)、T. S. Bal et al, Polymer, 21, 423 (1980)、特開平5-158230号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号、特開平3-140140号の明細書に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468 (1984)、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4,069,055号明細書、同4,069,056号に記載のホスホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 10 (6), 1307 (1977)

、Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104, 143号明細書、米国特許第5, 041, 358号明細書、同第4, 491, 628号明細書、特開平2-150848号公報、特開平2-296514号公報に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, Polymer J. 17, 73 (1985)、J. V. Crivello et al. J. Org. Chem., 43, 3055 (1978)、W. R. Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984)、J. V. Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279 (1985)、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 14 (5), 1141 (1981)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979)、欧州特許第370, 693号明細書、同233, 567号明細書、同297, 443号明細書、同297, 442号明細書、米国特許第4, 933, 377号明細書、同3, 902, 114号明細書、同5, 041, 358号明細書、同4, 491, 628号明細書、同4, 760, 013号明細書、同4, 734, 444号明細書、同2, 833, 827号明細書、独国特許第2, 904, 626号明細書、同3, 604, 580号明細書、同3, 604, 581号明細書に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 10 (6), 1307 (1977)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047 (1979)に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)に記載のアルソニウム塩等があげられる。

これらのオニウム塩の中でも、溶解阻止能や熱分解性の観点から、ジアゾニウム塩が特に好ましい。特に、特開平5-158230号公報に記載の一般式(I)で示されるジアゾニウム塩や特開平11-143064号公報に記載の一般式(1)で示されるジアゾニウム塩が好ましく、可視光領域の吸収波長が小さい特開平11-143064号公報に記載の一般式(1)で示されるジアゾニウム塩が最も好ましい。

【0153】

オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸、5-ニトロ-*o*-トルエンスルホン酸、5-スルホサリチル酸、2, 5-ジメチルベンゼンスルホン酸、2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホン酸、2-ニトロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼンスルホン酸、3-ブロモベンゼンスルホン酸、2-フルオロカプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、1-ナフトール-5-スルホン酸、2-メトキシ-4-ヒドロキシ-5-ベンゾイル-ベンゼンスルホン酸、及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることができる。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸や2, 5-ジメチルベンゼンスルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適である。

【0154】

好適なキノンジアジド類としては、*o*-キノンジアジド化合物を挙げることができる。本発明に用いられる*o*-キノンジアジド化合物は、少なくとも1個の*o*-キノンジアジド基を有する化合物で、熱分解によりアルカリ可溶性を増すものであり、種々の構造の化合物を用いることができる。つまり、*o*-キノンジアジドは熱分解により結着剤の溶解抑制能を失うことと、*o*-キノンジアジド自身がアルカリ可溶性の物質に変化することの両方の効果により感材系の溶解性を助ける。本発明に用いられる*o*-キノンジアジド化合物としては、例えば、J. コーサー著「ライターセンシティブ・システムズ」(John Wiley & Sons, Inc.) 第339~352頁に記載の化合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒドロキシ化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させた*o*-キノンジアジドのスルホン酸エステル又はスルホン酸アミドが好適である。また、特公昭43-28403号公報に記載されているようなベンゾキノ(1, 2)-ジアジドスルホン酸クロライド又はナフトキノ(1, 2)-ジアジド-5-スルホン酸クロライドとピ

ロガロールアセトン樹脂とのエステル、米国特許第3,046,120号明細書及び同第3,188,210号明細書に記載されているベンゾキノーン(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライド又はナフトキノーン(1,2)-ジアジド-5-スルホン酸クロライドとフェノールホルムアルデヒド樹脂とのエステルも好適に使用される。

【0155】

さらにナフトキノーン(1,2)-ジアジド-4-スルホン酸クロライドとフェノールホルムアルデヒド樹脂あるいはクレゾールホルムアルデヒド樹脂とのエステル、ナフトキノーン(1,2)-ジアジド-4-スルホン酸クロライドとピロガロールアセトン樹脂とのエステルも同様に好適に使用される。その他の有用な α -キノンジアジド化合物としては、数多くの特許に報告され知られている。例えば、特開昭47-5303号、特開昭48-63802号、特開昭48-63803号、特開昭48-96575号、特開昭49-38701号、特開昭48-13354号、特公昭41-11222号、特公昭45-9610号、特公昭49-17481号などの各公報、米国特許第2,797,213号、同第3,454,400号、同第3,544,323号、同第3,573,917号、同第3,674,495号、同第3,785,825号、英国特許第1,227,602号、同第1,251,345号、同第1,267,005号、同第1,329,888号、同第1,330,932号、ドイツ特許第854,890号などの各明細書中に記載されているものを挙げることができる。

【0156】

分解性溶解抑止剤であるオニウム塩、及び／又は、 α -キノンジアジド化合物の添加量は、本発明の感光性組成物を平版印刷版の記録層に用いる場合、好ましくは記録層の全固形分に対し、好ましくは0.1~10質量%、更に好ましくは0.1~5質量%、特に好ましくは0.2~2質量%の範囲である。これらの化合物は単一で利用できるが、数種の混合物として使用してもよい。

【0157】

α -キノンジアジド化合物以外の添加剤の添加量は、好ましくは0~5質量%、更に好ましくは0~2質量%、特に好ましくは0.1~1.5質量%である。本発明に用いられる添加剤と結着剤は、同一層へ含有させることが好ましい。

【0158】

また、分解性を有さない溶解抑止剤を併用してもよく、好ましい溶解抑止剤としては、特開平10-268512号公報に詳細に記載されているスルホン酸エステル、磷酸エステル、芳香族カルボン酸エステル、芳香族ジスルホン、カルボン酸無水物、芳香族ケトン、芳香族アルデヒド、芳香族アミン、芳香族エーテル等、同じく特開平11-190903号公報に詳細に記載されているラクトン骨格、N,N-ジアリールアミド骨格、ジアリールメチルイミノ骨格を有し着色剤を兼ねた酸発色性色素、同じく特開2000-105454号公報に詳細に記載されている非イオン性界面活性剤等を挙げるができる。

【0159】

さらに、画像のディスクリミネーション(疎水性／親水性の識別性)の強化や表面のキズに対する抵抗力を強化する目的で、特開2000-187318公報に記載されているような、分子中に炭素数3~20のパーフルオロアルキル基を2又は3個有する(メタ)アクリレート単量体を重合成分とする重合体を併用することができる。このような化合物の添加量としては、本発明の感光性組成物を平版印刷版の記録層に用いる場合には、記録層全固形分に対し、0.1~10質量%が好ましく、より好ましくは0.5~5質量%である。

本発明の感光性組成物中には、キズに対する抵抗性を付与する目的で、表面の静摩擦係数を低下させる化合物を添加することもできる。具体的には、米国特許6,117,913号明細書に用いられているような、長鎖アルキルカルボン酸のエステル等を挙げるができる。このような化合物の添加量としては、本発明の感光性組成物を平版印刷版の記録層に用いる場合、該記録層全固形分に対し、0.1~10質量%が好ましく、より好ましくは0.5~5質量%である。

また、本発明の感光性組成物中には、必要に応じて低分子量の酸性基を有する化合物を含んでいてもよい。酸性基としては、スルホン酸基、カルボン酸基、リン酸基を挙げることができる。中でもスルホン酸基を有する化合物が好ましい。具体的には、p-トルエンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸等の芳香族スルホン酸類や脂肪族スルホン酸類を挙げることができる。

【0160】

その他、更に感度を向上させる目的で、環状酸無水物類、フェノール類、有機酸類を併用することもできる。環状酸無水物としては米国特許第4, 115, 128号明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3, 6-エンドオキシ- Δ 4-テトラヒドロ無水フタル酸、テトラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水マレイン酸、 α -フェニル無水マレイン酸、無水コハク酸、無水ピロメリット酸などが使用できる。フェノール類としては、ビスフェノールA、p-ニトロフェノール、p-エトキシフェノール、2, 4, 4'-トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、4-ヒドロキシベンゾフェノン、4, 4', 4''-トリヒドロキシトリフェニルメタン、4, 4', 3'', 4''-テトラヒドロキシ-3, 5, 3', 5'-テトラメチルトリフェニルメタンなどが挙げられる。更に、有機酸類としては、特開昭60-88942号公報、特開平2-96755号公報などに記載されている、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸類、リン酸エステル類及びカルボン酸類などがあり、具体的には、p-トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、アジピン酸、p-トルイル酸、3, 4-ジメトキシ安息香酸、フタル酸、テレフタル酸、4-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げられる。上記の環状酸無水物、フェノール類及び有機酸類の平版印刷版原版の記録層に添加する場合、記録層中に占める割合は、0.05~20質量%が好ましく、より好ましくは0.1~15質量%、特に好ましくは0.1~10質量%である。

【0161】

また、本発明に係る記録層には、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開昭62-251740号公報や特開平3-208514号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044号公報、特開平4-13149号公報に記載されているような両性界面活性剤、EP950517公報に記載されているようなシロキサン系化合物、特開平11-288093号公報に記載されているようなフッ素含有のモノマー共重合体を添加することができる。

【0162】

非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。両面活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN-テトラデシル-N, N-ベタイン型(例えば、商品名「アモーゲンK」：第一工業(株)製)等が挙げられる。

シロキサン系化合物としては、ジメチルシロキサンとポリアルキレンオキシドのブロック共重合体が好ましく、具体例として、(株)チッソ社製、DBE-224, DBE-621, DBE-712, DBP-732, DBP-534、独Tegoco社製、Tegoco Glide 100等のポリアルキレンオキシド変性シリコンを挙げることができる。

上記非イオン界面活性剤及び両性界面活性剤の記録層中に占める割合は、0.05~15質量%が好ましく、より好ましくは0.1~5質量%である。

【0163】

本発明に係る記録層には、露光による加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、

画像着色剤としての染料や顔料を加えることができる。

焼き出し剤としては、露光による加熱によって酸を放出する化合物（光酸放出剤）と塩を形成し得る有機染料の組合せを代表として挙げるることができる。具体的には、特開昭50-36209号、同53-8128号の各公報に記載されている *o*-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸ハロゲンと塩形成性有機染料の組合せや、特開昭53-36223号、同54-74728号、同60-3626号、同61-143748号、同61-151644号及び同63-58440号の各公報に記載されているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料の組合せを挙げるることができる。かかるトリハロメチル化合物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系化合物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出し画像を与える。

【0164】

画像の着色剤としては、前述の塩形成性有機染料以外に他の染料を用いることができる。塩形成性有機染料を含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基性染料をあげることができる。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505（以上オリエント化学工業（株）製）、ビクトリアピュアブルー、クリスタルバイオレット（CI42555）、メチルバイオレット（CI42535）、エチルバイオレット、ローダミンB（CI145170B）、マラカイトグリーン（CI42000）、メチレンブルー（CI52015）などを挙げるることができる。また、特開昭62-293247号公報に記載されている染料は特に好ましい。これらの染料は、記録層の全固形分に対し、0.01～10質量%、好ましくは0.1～3質量%の割合で添加することができる。更に本発明の感光性組成物中には、必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤が加えられる。例えば、ブチルフタリル、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル、アクリル酸又はメタクリル酸のオリゴマー及びポリマー等が用いられる。

【0165】

また、これら以外にも、エポキシ化合物、ビニルエーテル類、さらには、特開平8-276558号公報に記載のヒドロキシメチル基を有するフェノール化合物、アルコキシメチル基を有するフェノール化合物、及び、本発明者らが先に提案した特開平11-160860号公報に記載のアルカリ溶解抑制作用を有する架橋性化合物などを目的に応じて適宜添加することができる。

【0166】

〔記録層の形成〕

本発明に係る記録層は、上記した記録層を構成する各成分を溶媒に溶かして、適当な支持体上に塗布することにより形成することができる。

ここで使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、2-メトキシエチルアセテート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、テトラメチルウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、 γ -ブチロラクトン、トルエン等をあげることができるがこれに限定されるものではない。これらの溶媒は単独あるいは混合して使用される。

溶媒中の上記成分（添加剤を含む全固形分）の濃度は、好ましくは1～50質量%である。

【0167】

また塗布、乾燥後に得られる支持体上の塗布量（固形分）は、用途によって異なるが、一般的に0.5～5.0 g/m²が好ましい。塗布量が少なくなるにつれて、見かけの感

度は大になるが、感光膜（記録層）の皮膜特性は低下する。

塗布する方法としては、種々の方法を用いることができるが、例えば、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げることができる。

本発明の感光性組成物からなる記録層中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、記録層全固形分中0.01～1質量%、さらに好ましくは0.05～0.5質量%である。

【0168】

〔記録層の構成〕

本発明に係る記録層は重層構造をとってもよく、例えば、下層（支持体側）として、アルカリ可溶性高分子からなる樹脂層を、上層として、先に述べた記録層を、設け2層構造とすることができる。

これにより、露光によりアルカリ現像液への溶解性が低下する記録層（上層）が、露光面又はその近傍に設けられることで赤外線レーザーに対する感度が良好となると共に、支持体と該記録層との間にこの樹脂層（下層）が存在し、断熱層として機能することで、赤外線レーザーの露光により発生した熱が支持体に拡散せず、効率よく使用されることからの高感度化が図れる。

また、露光部においては、アルカリ現像液に対して非浸透性となった記録層（上層）がこの樹脂層（下層）の保護層として機能するために、現像安定性が良好になると共にディスクリミネーションに優れた画像が形成され、かつ、経時的な安定性も確保されるものと考えられる。更に、未露光部においては、未硬化のバインダー成分が速やかに現像液に溶解、分散し、更には、支持体に隣接して存在するこの樹脂層（下層）がアルカリ可溶性高分子からなるものであるため、現像液に対する溶解性が良好で、例えば、活性の低下した現像液などを用いた場合でも、残膜などが発生することなく速やかに溶解するため、現像性に優れるものと考えられる。

【0169】

〔支持体〕

本発明の平版印刷版原版に使用される支持体としては、寸度的に安定な板状物が用いられ、例えば、紙、プラスチック（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等）、プラスチックフィルム（例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等）、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

【0170】

本発明に係る支持体としては、ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム板は特に好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板及びアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であり、更にアルミニウムがラミネートもしくは蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は高々10質量%以下である。本発明において特に好適なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるものではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用することができる。本発明で用いられるアルミニウム板の厚みはおよそ0.1mm～0.6mm程度、好ましくは0.15mm～0.4mm、特に好ましくは0.2mm～0.3mmである。

【0171】

アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤又はアルカリ性水溶液などによる脱脂処理が行われる。

アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法及び化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸又は硝酸電解液中で交流又は直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号公報に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。

【0172】

この様に粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理及び中和処理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン酸、蔞酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

陽極酸化の処理条件は用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が1～80質量%溶液、液温は5～70℃、電流密度5～60 A/dm²、電圧1～100 V、電解時間10秒～5分の範囲であれば適当である。

陽極酸化皮膜の量は1.0 g/m²より少ないと耐刷性が不十分となったり、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる場合がある。

【0173】

陽極酸化処理を施された後、アルミニウム表面は必要により親水化処理が施される。本発明に使用される親水化処理としては、米国特許第2,714,066号、同第3,181,461号、第3,280,734号及び第3,902,734号の各明細書に開示されているようなアルカリ金属シリケート（例えばケイ酸ナトリウム水溶液）法がある。この方法においては、支持体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸漬処理されるか、又は電解処理される。他に特公昭36-22063号公報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウム及び米国特許第3,276,868号、同第4,153,461号、同第4,689,272号の各明細書に開示されているようなポリビニルホスホン酸で処理する方法などが用いられる。

特に好ましい支持体処理としては、アルミニウム板に、機械的粗面化処理、アルカリエッチング処理、酸によるデスマット処理、硝酸を含有する電解液を用いた電気化学的粗面化処理および塩酸を含有する水溶液を用いた電気化学的粗面化処理を順次施すことが好ましい。このような処理を行った支持体は非常に高い表面積を有している。

【0174】

本発明に係る中間層が、上記処理を行った支持体でより好ましい効果を発現する理由はよく分かっていないが、本発明に係る中間層は、非常に表面積が高い支持体に対しても基板と相互作用する効果により、基板表面を十分に被覆できるため、記録層（感光層）と支持体との密着性をさらに向上させ、かつ良好な非画像部汚れ性を両立できると考えられる。

【0175】

本発明の平版印刷版原版は、記録層に応じた種々の処理方法により、平版印刷版とされるが、以下のようにして、実質的にアルカリ金属ケイ酸塩を含有しない現像液を用いて現像する方法により、平版印刷版とするのが好ましい。即ち、本発明の平版印刷版原版は、実質的にアルカリ金属ケイ酸塩を含有しない現像液により処理されるための平版印刷版原版であるのが好ましい。なお、本方法については、特開平11-109637号公報に詳細に記載されており、本発明においては、該公報に記載されている内容を用いることがで

きる。

【0176】

上記のようにして作製されたポジ型平版印刷版原版は、通常、像露光、現像処理を施される。

像露光に用いられる光線の光源としては、近赤外から赤外領域に発光波長を持つ光源が好ましく、固体レーザー、半導体レーザーが特に好ましい。

【0177】

本発明の感光性組成物を記録層として用いた平版印刷版原版の現像液及び補充液としては、従来より知られているアルカリ水溶液が使用できる。

例えば、ケイ酸ナトリウム、同カリウム、第3リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、第2リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ほう酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、同アンモニウム、同カリウム及び同リチウムなどの無機アルカリ塩が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、*n*-ブチルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンジアミン、ピリジンなどの有機アルカリ剤も用いられる。これらのアルカリ剤は単独もしくは2種以上を組み合わせ用いられる。

これらのアルカリ剤の中で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ酸塩の成分である酸化珪素 SiO_2 とアルカリ金属酸化物 M_2O の比率と濃度によって現像性の調節が可能となるためであり、例えば、特開昭54-62004号公報、特公昭57-7427号に記載されているようなアルカリ金属ケイ酸塩が有効に用いられる。

【0178】

更に、自動現像機を用いて現像する場合には、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液（補充液）を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の現像液を交換する事なく、多量のPS版を処理できることが知られている。本発明においてもこの補充方式が好ましく適用される。現像液及び補充液には現像性の促進や抑制、現像カスの分散及び印刷版画像部の親インキ性を高める目的で必要に応じて種々の界面活性剤や有機溶剤を添加できる。

好ましい界面活性剤としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系及び両性界面活性剤があげられる。更に現像液及び補充液には必要に応じて、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫酸、亜硫酸水素酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等の還元剤、更に有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加えることもできる。

【0179】

上記現像液及び補充液を用いて現像処理された印刷版は水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で後処理される。本発明に適用される後処理としては、これらの処理を種々組合せて用いることができる。

【0180】

近年、製版・印刷業界では製版作業の合理化及び標準化のため、印刷版用の自動現像機が広く用いられている。この自動現像機は、一般に現像部と後処理部からなり、印刷版を搬送する装置と各処理液槽及びスプレー装置からなり、露光済みの印刷版を水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノズルから吹き付けて現像処理するものである。また、最近では処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロールなどによって印刷版を浸漬搬送させて処理する方法も知られている。このような自動処理においては、各処理液に処理量や稼働時間等に応じて補充液を補充しながら処理することができる。また、実質的に未使用の処理液で処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。

【0181】

本発明の平版印刷版原版においては、画像露光し、現像し、水洗及び／又はリンス及び／又はガム引きして得られた平版印刷版に不必要な画像部（例えば原画フィルムのフィルムエッジ跡など）がある場合には、その不必要な画像部の消去が行なわれる。このような消去は、例えば特公平2-13293号公報に記載されているような消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間放置したのちに水洗することにより行なう方法が好ましいが、特開平59-174842号公報に記載されているようなオプティカルファイバーで導かれた活性光線を不必要画像部に照射したのち現像する方法も利用できる。

【0182】

以上のようにして得られた平版印刷版は、所望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供することができるが、より一層の高耐刷力平版印刷版としたい場合には、所望によりバーニング処理が施される。

平版印刷版をバーニングする場合には、バーニング前に特公昭61-2518号、同55-28062号、特開昭62-31859号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。

その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、整面液を満たしたバット中に印刷版を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスキージ、あるいは、スキージローラーで、その塗布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。

【0183】

整面液の塗布量は、一般に $0.03 \sim 0.8 \text{ g/m}^2$ （乾燥質量）が適当である。整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニングプロセッサ（例えば、富士写真フィルム（株）より販売されているバーニングプロセッサ：「BP-1300」）などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、 $180 \sim 300^\circ\text{C}$ の範囲で1～20分の範囲が好ましい。

【実施例】

【0184】

以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0185】


〔モノマー（M-1）の合成〕

モノマー（M-1）は以下のように合成した。

1 L三口フラスコに、イミノジ酢酸46.55 g（ 0.35 mol ）、 MeOH 350 ml、 H_2O 350 mlを 60°C で攪拌しながら、 NaOH 23.1 g（ 0.58 mol ）を少しずつ添加した。その後クロロメチルスチレン53.5 g（ 0.35 mol ）を30分かけて半分滴下し、 NaOH をさらに23.1 g（ 0.58 mol ）を添加し、クロロメチルスチレンのもう半分を滴下した。 60°C でさらに3時間反応したのち、反応溶液を1/3量まで除媒し、その後メチルエチルケトンで抽出した。水相を濃塩酸を加えて $\text{pH} 2 \sim 3$ までにした。析出した白色固体をろ過、水洗し、乾燥してモノマー（M-1）を29.3 g（収率33.6%）で得た。モノマー（M-1）の構造を以下に示す。

【0186】

【化36】



【0187】


〔モノマー (M-2) の合成〕

モノマー (M-2) は以下のように合成した。

上記により合成したモノマー (M-1) 10 g (40.1 mmol) の MeOH 100 ml 溶液中に、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド 20% 溶液 29.5 g (40.1 mmol) を滴下し、室温で 1 時間攪拌した。MeOH を除媒し、真空乾燥して、下記モノマー (M-2) を 12.0 g を得た。モノマー (M-2) の構造を以下に示す

【0188】

【化 37】



【0189】

〔特定ポリマー (P-3) の合成〕

特定ポリマー (P-3) は以下のように合成した。

MeOH 23.3 g、上記合成モノマー (M-2) 10 g (26.4 mmol) を加えた 100 ml 3 口フラスコに、70℃、窒素雰囲気下で、2, 2'-アゾビスイソ酪酸ジメチル (商品名: V601、和光純薬工業 (株) 製) 0.304 g (1.32 mmol) を加え、7 時間反応させた。ヘキサン/酢酸エチル (3/1) 混合溶液で再沈し、ろ過、乾燥して特定ポリマー (P-3) を 8.9 g 得た。

【0190】

〔特定ポリマー (P-5) の合成〕

特定ポリマー (P-5) は以下のように合成した。

DMAc 9.3 g を加えた 200 ml 三口フラスコに、75℃、窒素雰囲気下で、上記合成モノマー (M-1) 12.5 g (50.0 mmol)、パラビニル安息香酸 7.41 g (50.0 mmol)、V601 1.152 g (5.0 mmol)、DMAc 37.1 g の溶液を 2 時間かけて滴下し、さらに 5 時間反応させた。反応液を酢酸エチルで再沈し、ろ過乾燥して特定ポリマー (P-5) を 17.9 g を得た。

【0191】

〔特定ポリマー (P-6) の合成〕

特定ポリマー (P-6) は以下のように合成した。

DMAc 11.7 g を加えた 200 ml 三口フラスコに、75℃、窒素雰囲気下で、上記合成モノマー (M-1) 12.5 g (50.0 mmol)、ビニルベンジルトリエチルアンモニウムクロリド 12.69 g (50.0 mmol)、V601 1.152 g (5.0 mmol)、DMAc 47.0 g の溶液を 2 時間かけて滴下し、さらに 5 時間反応させた。反応液をアセトンで再沈し、ろ過乾燥して特定ポリマー (P-6) を 20.5 g を得た。

【0192】

〔特定ポリマー (P-11) の合成〕

特定ポリマー (P-11) は以下のように合成した。

DMAc 5 g を加えた三口フラスコに、75℃、窒素雰囲気下で、上記モノマー (M-1) 4.99 g (20 mmol)、ビニルベンジルトリエチルアンモニウムクロリド 3.81 g (15 mmol)、ヒドロキシエチルメタクリレート 1.95 g (15 mmol)、V601 0.576 g (2.5 mmol)、DMAc 40.7 g の溶液を 2 時間か

けて滴下し、さらに5時間反応させた。アセトンで再沈し、濾過、乾燥して特定ポリマー (P-11) を9.8 g得た。

【0193】

〔特定ポリマー (P-12) の合成〕

特定ポリマー (P-12) は以下のように合成した。

DMAc 7.5 gを加えた三口フラスコに、75℃、窒素雰囲気下で、上記モノマー (M-1) 4.99 g (20 mmol)、ビニルベンジルトリエチルアンモニウムクロリド 3.81 g (15 mmol)、ライトエステルHOMS (共栄社化学工業社製) 3.68 g (15 mmol)、V601 0.576 g (2.5 mmol)、DMAc 30.0 gの溶液を2時間かけて滴下し、さらに5時間反応させた。アセトンで再沈し、濾過、乾燥して特定ポリマー (P-12) を9.8 g得た。

【0194】

〔特定ポリマー (P-21) の合成〕

特定ポリマー (P-21) は以下のように合成した。

DMAc 8.2 gを加えた三口フラスコに、75℃窒素雰囲気下で、上記モノマー (M-1) 4.99 g (20 mmol)、ビニルベンジルトリエチルアンモニウムクロリド 3.81 g (15 mmol)、メタクリル酸メチル 1.5 g (15 mmol)、V601 0.576 g (2.5 mmol)、DMAc 33.0 gの溶液を2時間かけて滴下し、さらに5時間反応させた。アセトンで再沈し、濾過、乾燥して特定ポリマー (P-21) を9.6 g得た。

【0195】

〔実施例1~5〕

〔支持体の作製〕

厚さ0.3 mmのJIS A 1050アルミニウム板を用いて、下記に示す処理することで支持体1及び支持体2を作製した。

【0196】

(a) 機械的粗面化処理

比重1.12の研磨剤(ケイ砂)と水との懸濁液を研磨スラリー液としてアルミニウム板の表面に供給しながら、回転するローラ状ナイロンブラシにより機械的な粗面化を行った。研磨剤の平均粒径は8 μ m、最大粒径は50 μ mであった。ナイロンブラシの材質は6・10ナイロン、毛長50 mm、毛の直径は0.3 mmであった。ナイロンブラシは ϕ 300 mmのステンレス製の筒に穴をあけて密になるように植毛した。回転ブラシは3本使用した。ブラシ下部の2本の支持ローラ(ϕ 200 mm)の距離は300 mmであった。ブラシローラはブラシを回転させる駆動モータの負荷が、ブラシローラをアルミニウム板に押さえつける前の負荷に対して7 kWプラスになるまで押さえつけた。ブラシの回転方向はアルミニウム板の移動方向と同じであった。ブラシの回転数は200 rpmであった。

【0197】

(b) アルカリエッチング処理

上記で得られたアルミニウム板に温度70℃のNaOH水溶液(濃度26質量%、アルミニウムイオン濃度6.5質量%)をスプレーしてエッチング処理を行い、アルミニウム板を6 g/m²溶解した。その後、井水を用いてスプレーによる水洗を行った。

【0198】

(c) デスマット処理

温度30℃の硝酸濃度1質量%水溶液(アルミニウムイオンを0.5質量%含む。)で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後、スプレーで水洗した。前記デスマットに用いた硝酸水溶液は、硝酸水溶液中で交流を用いて電気化学的な粗面化を行う工程の廃液を用いた。

【0199】

(d) 電気化学的粗面化処理

60 Hz の交流電圧を用いて連続的に電気化学的な粗面化処理を行った。このときの電解液は、硝酸 10.5 g/リットル水溶液（アルミニウムイオンを 5 g/リットル）、温度 50℃であった。交流電源波形は電流値がゼロからピークに達するまでの時間 TP が 0.8 msec、DUTY 比 1:1、台形の矩形波交流を用いて、カーボン電極を対極として電気化学的な粗面化処理を行った。補助陽極にはフェライトを用いた。使用した電解槽はラジアルセルタイプのものを使用した。

電流密度は電流のピーク値で 30 A/dm²、電気量はアルミニウム板が陽極時の電気量の総和で 220 C/dm²であった。補助陽極には電源から流れる電流の 5% を分流させた。

その後、井水を用いてスプレーによる水洗を行った。

【0200】

(e) アルカリエッチング処理

アルミニウム板をカセイソーダ濃度 26 質量%、アルミニウムイオン濃度 6.5 質量% でスプレーによるエッチング処理を 32℃で行い、アルミニウム板を 0.20 g/m² 溶解し、前段の交流を用いて電気化学的な粗面化を行ったときに生成した水酸化アルミニウムを主体とするスマット成分を除去し、また、生成したピットのエッジ部分を溶解してエッジ部分を滑らかにした。その後、井水を用いてスプレーによる水洗を行った。

【0201】

(f) デスマット処理

温度 30℃の硝酸濃度 15 質量%水溶液（アルミニウムイオンを 4.5 質量%含む。）で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後、井水を用いてスプレーで水洗した。前記デスマットに用いた硝酸水溶液は、硝酸水溶液中で交流を用いて電気化学的な粗面化を行う工程の廃液を用いた。

【0202】

(g) 電気化学的な粗面化処理

60 Hz の交流電圧を用いて連続的に電気化学的な粗面化処理を行った。このときの電解液は、塩酸 7.5 g/リットル水溶液（アルミニウムイオンを 5 g/リットル含む。）、温度 35℃であった。交流電源波形は矩形波であり、カーボン電極を対極として電気化学的な粗面化処理を行った。補助アノードにはフェライトを用いた。電解槽はラジアルセルタイプのものを使用した。

電流密度は電流のピーク値で 25 A/dm²、電気量はアルミニウム板が陽極時の電気量の総和で 50 C/dm²であった。

その後、井水を用いてスプレーによる水洗を行った。

【0203】

(h) アルカリエッチング処理

アルミニウム板をカセイソーダ濃度 26 質量%、アルミニウムイオン濃度 6.5 質量% でスプレーによるエッチング処理を 32℃で行い、アルミニウム板を 0.10 g/m² 溶解し、前段の交流を用いて電気化学的な粗面化処理を行ったときに生成した水酸化アルミニウムを主体とするスマット成分を除去し、また、生成したピットのエッジ部分を溶解してエッジ部分を滑らかにした。その後、井水を用いてスプレーによる水洗を行った。

【0204】

(i) デスマット処理

温度 60℃の硫酸濃度 25 質量%水溶液（アルミニウムイオンを 0.5 質量%含む。）で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後、井水を用いてスプレーによる水洗を行った。

【0205】

(j) 陽極酸化処理

電解液としては、硫酸を用いた。電解液は、いずれも硫酸濃度 170 g/リットル（アルミニウムイオンを 0.5 質量%含む。）、温度は 43℃であった。その後、井水を用いてスプレーによる水洗を行った。

電流密度はともに約 30 A/dm^2 であった。最終的な酸化皮膜量は 2.7 g/m^2 であった。

【0206】

(k) アルカリ金属ケイ酸塩処理

陽極酸化処理により得られたアルミニウム支持体を温度 30°C の3号ケイ酸ソーダの1質量%水溶液の処理層中へ、10秒間、浸せきすることでアルカリ金属ケイ酸塩処理（シリケート処理）を行った。その後、井水を用いたスプレーによる水洗を行った。その際のシリケート付着量は 3.5 mg/dm^2 であった。

【0207】

<支持体1>

上記(a)～(k)の各工程を順に行い、(e)工程におけるエッチング量は 3.5 g/m^2 となるようにして支持体1を作製した。

【0208】

<支持体2>

上記工程のうち(g)(h)(i)の工程を省略した以外は各工程を順に行い支持体2を作製した。

【0209】

[中間層の形成]

上述の様に作製された支持体1上に、下記の間層形成用塗布液を塗布した後、 80°C で15秒間乾燥し、中間層を設けた。乾燥後の被覆量は、 15 mg/m^2 であった。

【0210】

<中間層形成用塗布液>

・表1に記載の特定ポリマー	0.3 g
・メタノール	100 g
・水	1 g

【0211】

[記録層の形成]

ー共重合体1の合成ー

攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた 500 ml 三ツ口フラスコに、メタクリル酸 31.0 g (0.36 モル)、クロロギ酸エチル 39.1 g (0.36 モル) 及びアセトニトリル 200 ml を入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌した。この混合物にトリエチルアミン 36.4 g (0.36 モル) を約1時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後、氷水浴を取り去り、室温下で30分間混合物を攪拌した。

【0212】

この反応混合物に、p-アミノベンゼンスルホンアミド 51.7 g (0.30 モル) を加え、油浴にて 70°C に温めながら混合物を1時間攪拌した。反応終了後、この混合物を水1リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分間得られた混合物を攪拌した。この混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水 500 ml でスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得られた固体を乾燥することによりN-(p-アミノスルホンルフェニル)メタクリルアミドの白色固体が得られた(収量 46.9 g)。

【0213】

次に、攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた 200 ml 三ツ口フラスコに、N-(p-アミノスルホンルフェニル)メタクリルアミド 4.61 g (0.0192 モル)、メタクリル酸エチル 2.58 g (0.0258 モル)、アクリロニトリル 0.80 g (0.015 モル) 及びN,N-ジメチルアセトアミド 20 g を入れ、湯水浴により 65°C に加熱しながら混合物を攪拌した。この混合物に、重合開始剤として2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(商品名:「V-65」、和光純薬(株)製) 0.15 g を加え 65°C に保ちながら窒素気流下2時間混合物を攪拌した。この反応混合物にさらにN-(p-アミノスルホンルフェニル)メタクリルアミド 4.61 g 、メタクリル酸メチル 2.58 g 、アクリロニトリル 0.80 g 、N,N-ジメチルアセトアミド 20 g 及び

上記「V-65」0.15 gの混合物を2時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後さらに65℃で2時間得られた混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40 gを混合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分混合物を攪拌した後、析出物をろ過により取り出し、乾燥することにより15 gの白色固体を得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによりこの特定の共重合体1の重量平均分子量（ポリスチレン標準）を測定したところ54,000であった。

【0214】

(実施例1、4～8の記録層の形成)

上記により得られた支持体上（種類については表1に記載）に、以下の記録層形成用塗布液1を塗布量が0.85 g/m²になるよう塗布したのち、TABAI社製、PERFECT OVENPH200にてWind Controlを7に設定して110℃で50秒間乾燥した。その後、記録層形成用塗布液2を塗布量が0.30 g/m²になるよう塗布したのち、120度で1分間乾燥し、実施例1、及び実施例4～8の平版印刷版原版を得た。

【0215】


<記録層形成用塗布液1>

・前記共重合体1	2.133 g
・シアニン染料A（下記構造）	0.109 g
・4,4'-ビスヒドロキシフェニルスルホン	0.126 g
・無水テトラヒドロフタル酸	0.190 g
・p-トルエンスルホン酸	0.008 g
・3-メトキシ-4-ジアゾジフェニルアミン ヘキサフルオロホスフェート	0.030 g
・エチルバイオレットの対イオンを 6-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸のアニオンに変えたもの	0.100 g
・メガファックF780、大日本インキ工業（株）社製 （塗布面状改良フッ素系界面活性剤）	0.035 g
・メチルエチルケトン	25.38 g
・1-メトキシ-2-プロパノール	13.0 g
・γ-ブチロラクトン	13.2 g

【0216】

【化38】

シアニン染料A




【0217】

<記録層形成用塗布液2>

・m, p-クレゾールノボラック（m/p比=6/4、重量平均分子量 4500、未反応クレゾール0.8質量%含有）	0.3478 g
・前記シアニン染料A	0.0192 g

- ・ 下記のおニウム塩 B 0.0115 g
 - ・ メガファック F780 (20%)、大日本インキ化学工業 (株) 製
(面状改良界面活性剤) 0.022 g
 - ・ メチルエチルケトン 13.07 g
 - ・ 1-メトキシ-2-プロパノール 6.79 g
- 【0218】
【化39】



オニウム塩 B



- 【0219】
(実施例 2、3、9、10 の記録層の形成)
上記により得られた支持体 1 上に、以下の画像形成層塗布液 3 を乾燥後の塗布量が 1.2 g/m² となるように塗布し、実施例 2、3、9、10 の平版印刷版原版を得た。

- 【0220】
＜記録層形成用塗布液 3＞
- ・ m, p-クレゾールノボラック 0.93 g
(m/p 比 = 6/4、重量平均分子量 7,300、
未反応クレゾール 0.4 質量% 含有)
 - ・ 下記ビニルポリマー (1) 0.07 g
 - ・ 下記赤外線吸収剤 (シアニン染料 A) 0.017 g
 - ・ 下記赤外線吸収剤 (シアニン染料 B) 0.023 g
 - ・ 2,4,6-トリス (ヘキシルオキシ)
ベンゼンジアゾニウム-2-ヒドロキシ
-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホネート 0.01 g
 - ・ p-トルエンスルホン酸 0.003 g
 - ・ シクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸無水物 0.06 g
 - ・ ビクトリアアピュアブルー BOH の対アニオンを
1-ナフタレンスルホン酸アニオンにした染料 0.015 g
 - ・ フッ素系界面活性剤 0.02 g
(メガファック F-176、大日本インキ化学工業 (株) 製)
 - ・ メチルエチルケトン 15 g
 - ・ 1-メトキシ-2-プロパノール 7 g
- 【0221】

【化 4 0】



ビニルポリマー (1)



【0222】


[比較例 1]

実施例 1 の中間層形成用塗布液における特定ポリマー (P-1) に代えて、下記比較用ポリマー (PA-1) を用いた他は、実施例 1 と同様にして、比較例 1 の平版印刷版原版を得た。

【0223】

【化 4 1】

PA-1



【0224】

[比較例 2]

実施例 1 において、中間層を設けなかった他は、実施例 1 と同様にして、比較例 2 の平版印刷版原版を得た。

【0225】

[評価]

得られた実施例1～10、比較例1、2の各平版印刷版原版に対し、画像形成性、耐刷性、非画像部の汚れの有無、保存安定性（経時後の耐刷性及び非画像部の汚れの有無）について、以下の如く評価を行った。

【0226】

1. 画像形成性

得られた実施例及び比較例の各平版印刷版原版を、CREO社製Trennd Setter 3244を用いて版面エネルギー量 $140\text{mJ}/\text{cm}^2$ で像露光した。次いで、実施例1～7、及び比較例1、2の平版印刷版原版については、実質的にアルカリ金属ケイ酸塩を含有しない現像液である富士写真フイルム（株）製のPS版用現像液「DT-1」を標準使用条件で用いて、自動現像機900NPにより現像した後、画像を忠実に再現しているかを評価した。

実施例8の平版印刷版原版については、アルカリ金属ケイ酸塩を含有する現像液（富士写真フイルム製PS版用現像液「DP-4」）を用いて、上記同様に現像し、評価した。

実施例9、10の平版印刷版原版については、富士写真フイルム（株）製のPS版用現像液「LH-DS」を標準使用条件で現像し、評価した。

評価基準は、デジタル情報に基づいた非常に鮮鋭度の高い画像が形成されている場合を◎、実用上問題のない場合を○、画像ができない場合を×とした。

結果を表1に示す。

【0227】

2. 非画像部汚れ性の評価

上記1と同様の露光・現像処理を行って得られた各平版印刷版を用い、三菱ダイヤ型F2印刷機（三菱重工業社製）で、DIC-GEOS（s）紅のインキを用いて印刷し、1万枚印刷した後におけるブランケットの汚れを目視で評価した。

評価基準は、全く汚れていなかったものを◎、殆ど汚れていないものを○、顕著に汚れていたものを×とした。結果を第1表に示す。

【0228】

3. 耐刷性の評価

上記1と同様の露光・現像処理を行って得られた各平版印刷版を、小森コーポレーション社製のリスロン印刷機で、大日本インキ化学工業社製のDIC-GEOS（N）墨のインキを用いて印刷し、ベタ画像の濃度が薄くなり始めたを目視で認められた時点の印刷枚数により、耐刷性を評価した。結果を表1に示す。

【0229】

4. 保存安定性

得られた平版印刷版原版を、温度35℃、相対湿度75%の条件下、21日間保存した後に、上記2、3と同様の方法により、耐刷性及び非画像部汚れ性を評価した。保存の前後で変化のないものほど経時安定性が良好であると判断する。結果を表1に示す。

【0230】

【表 1】

	支持体	中間層 ポリマー	記録層形成用 塗布液	現像液	画像形成性	耐刷性 (万枚)	非画像部 汚れ性	経時後 耐刷性 (万枚)	経時後 非画像部 汚れ性
実施例 1	1	P-5	塗布液 1、2	DT-1	◎	9.5	◎	9.5	◎
実施例 2	1	P-6	塗布液 3	DT-1	◎	9.5	◎	9.5	◎
実施例 3	2	P-3	塗布液 3	DT-1	◎	9.5	◎	9.5	◎
実施例 4	2	P-5	塗布液 1、2	DT-1	◎	9.0	◎	9.0	◎
実施例 5	1	P-11	塗布液 1、2	DT-1	◎	10.0	◎	10.0	◎
実施例 6	1	P-12	塗布液 1、2	DT-1	◎	10.0	◎	10.0	◎
実施例 7	1	P-21	塗布液 1、2	DT-1	◎	10.0	◎	10.0	◎
実施例 8	1	P-11	塗布液 1、2	DP-4	◎	10.0	◎	10.0	◎
実施例 9	1	P-6	塗布液 3	LH-DS	◎	9.5	◎	9.5	◎
実施例 10	1	P-21	塗布液 3	LH-DS	◎	10.0	◎	10.0	◎
比較例 1	1	PA-1	塗布液 1、2	DT-1	◎	8.0	◎	7.0	△
比較例 2	1	なし	塗布液 1、2	DP-1	△	5.5	×	5.0	×

【0231】

表 1 に示すように、特定ポリマーを中間層に含有する実施例の平版印刷版原版は、画像形成性に優れ、且つ、耐刷性及び非画像部汚れ性にも優れるたものであることが判る。なお、比較例 1 に用いたポリマー（PA-1）は、従前の平版印刷版原版の中間層において汎用されるポリマーである。中間層ポリマー以外は同様の条件により作製された実施例 1 と比較例 1 との比較からは、特定ポリマーを中間層に含有させることにより、画像形成性及び非画像部汚れ性を良好に保ちながらも、耐刷性をより一層向上したことが判る。また、中間層を設けない比較例 2 では、耐刷性や非画像部汚れ性が実施例よりも劣っていることが判る。

また、本発明の平版印刷版原版は、経時後に耐刷性及び非画像部汚れ性の何れもが殆ど変化しておらず、保存安定性に優れていることが判る。一方、比較例 1 の平版印刷版原版は、経時後に耐刷性及び非画像部汚れ性が共に劣化していることが判る。

さらに、本発明の平版印刷版原版の現像処理においては、いずれの現像液を用いた場合であっても、良好に現像できることが判る。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 デジタル信号に基づいた走査露光による直接製版が可能であり、耐刷性に優れ、かつ非画像部における汚れの発生のない平版印刷版原版を提供する。

【解決手段】 支持体上に、下記一般式（I）で表される構造を側鎖に有するポリマーを含有する中間層と、赤外線レーザー感光性ポジ型記録層と、を順次設けたことを特徴とする平版印刷版原版である。一般式（I）中、Yはポリマー主鎖骨格との連結基を表す。R¹は水素原子又は炭化水素基を表す。R²は二価の炭化水素基を表す。

【化1】



【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-374189
受付番号	50301819944
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成 15 年 11 月 7 日

< 認定情報・付加情報 >

【特許出願人】

【識別番号】	000005201
【住所又は居所】	神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地
【氏名又は名称】	富士写真フイルム株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100079049
【住所又は居所】	東京都新宿区新宿 4 丁目 3 番 1 7 号 HK 新宿ビル 7 階 太陽国際特許事務所
【氏名又は名称】	中島 淳

【選任した代理人】

【識別番号】	100085279
【住所又は居所】	東京都新宿区新宿四丁目 3 番 1 7 号 HK 新宿ビル 7 階 太陽国際特許事務所
【氏名又は名称】	西元 勝一

【選任した代理人】

【識別番号】	100099025
【住所又は居所】	東京都新宿区新宿 4 丁目 3 番 1 7 号 HK 新宿ビル 7 階 太陽国際特許事務所
【氏名又は名称】	福田 浩志

【選任した代理人】

【識別番号】	100084995
【住所又は居所】	東京都新宿区新宿 4 丁目 3 番 1 7 号 HK 新宿ビル 7 階 太陽国際特許事務所
【氏名又は名称】	加藤 和詳



特願 2003-374189

出願人履歴情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日

1990年 8月14日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社